Nr karty: KM-00320

Pirgon Aretti WK

Dolomit

Kraj pochodzenia: Grecja

Kolor: **Biały**

Specyfikacja techniczna – kluczowe właściwości materiału

	Nasiąkliwość: **0.15 %**
Twardość Mohsa: **4**	Wytrzymałość na ściskanie: **120 MPa**
	Mrozoodporność: **25 cykli**
Odporność chemiczna: **Przecietna**	Dostępne grubości: **2 cm, 3 cm**

* Powyższe dane techniczne mają charakter przybliżony i orientacyjny. W celu uzyskania dokładnych parametrów wymagane jest zlecenie badań materiałowych, co stanowi osobną usługę.

Cechy naturalne – charakterystyka kamienia

- **Równomierna struktura**
  Jednorodny rozkład minerałów bez wyraźnych żył i wzorów

- **Wyższa twardość niż marmur**
  Dolomit ma twardość 4 w skali Mohsa, podczas gdy klasyczny marmur kalcytowy ma 3.

- **Odporność chemiczna**
  Dolomit jest mniej wrażliwy na kwaśne substancje niż marmur kalcytowy.

- **Materiał naturalny**
  Kamień jest materiałem naturalnym, dlatego mogą występować niewielkie różnice w kolorze i wzorze między poszczególnymi płytami.

- **Żyłki mineralne**
  Naturalne linie powstałe w wyniku krystalizacji minerałów. Mogą występować jako ciemniejsze lub jaśniejsze pasma.

Karta poglądowa. Dane techniczne mają charakter orientacyjny.
Kamień naturalny jest materiałem niepowtarzalnym – każda płyta różni się rysunkiem, kolorem, strukturą oraz właściwościami fizycznymi.
Przed zakupem zalecamy weryfikację parametrów na konkretnej płycie lub na podstawie niezależnych badań materiałowych.
Graniteo nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność rzeczywistych właściwości materiału z danymi przedstawionymi w dokumencie.