Nr karty: KM-00337

Impala Eagle Blue

Granit

Kraj pochodzenia: RPA

Kolor: **Czarny**

Odcienie: **Bazaltowa czerń**

Specyfikacja techniczna – kluczowe właściwości materiału

	Nasiąkliwość: **0.1 %**
Twardość Mohsa: **6.5**	Wytrzymałość na ściskanie: **255 MPa**
	Dostępne grubości: **2 cm, 3 cm**

* Powyższe dane techniczne mają charakter przybliżony i orientacyjny. W celu uzyskania dokładnych parametrów wymagane jest zlecenie badań materiałowych, co stanowi osobną usługę.

Rekomendacje aplikacyjne

Siarczki żelaza — ryzyko rdzawych wycieków

Kamień zawiera piryt lub markasyt — w kontakcie z wilgocią siarczki utleniają się do rdzawobrązowych tlenków i powodują trwałe plamy. Nie rekomendujemy aplikacji w miejscach o kontakcie z wodą ani wilgotną atmosferą.

Nie rekomendujemy dla:

- blaty kuchenne (okolice zlewu, baterii)
- blaty i okładziny łazienkowe
- elewacje w strefie opadów
- tarasy i obrzeża basenów

Dobrze sprawdza się jako:

- ściany wewnętrzne (strefy suche)
- kominki
- okładziny salonowe

Cechy naturalne – charakterystyka kamienia

• Równomierna struktura

Jednorodny rozkład minerałów bez wyraźnych żył i wzorów

• Odporność chemiczna

Dolomit jest mniej wrażliwy na kwaśne substancje niż marmur kalcytowy.

• Materiał naturalny

Kamień jest materiałem naturalnym, dlatego mogą występować niewielkie różnice w kolorze i wzorze między poszczególnymi płytami.

- **Jednorodna struktura**

  Kontrolowany proces produkcji zapewnia powtarzalny wzór i konsystentną kolorystykę między płytami. Łatwiej dopasować elementy w dużych projektach.

- **Stabilność kolorystyczna**

  Pigmenty odporne na UV gwarantują, że kolor nie blaknie pod wpływem słońca. Idealny wybór na parapety i blaty przy oknach.

- **Wysoka odporność mechaniczna**

  Twardość na poziomie 6-7 w skali Mohsa zapewnia odporność na zarysowania w codziennym użytkowaniu kuchennym.

Karta poglądowa. Dane techniczne mają charakter orientacyjny.
Kamień naturalny jest materiałem niepowtarzalnym – każda płyta różni się rysunkiem, kolorem, strukturą oraz właściwościami fizycznymi.
Przed zakupem zalecamy weryfikację parametrów na konkretnej płycie lub na podstawie niezależnych badań materiałowych.
Graniteo nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność rzeczywistych właściwości materiału z danymi przedstawionymi w dokumencie.